DOW™ VLDPE DFDA-1010 NT 7

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	VLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم ذو معامل منخفض، توافق ممتاز مع البولي بروبيلين والبولي إيثيلين، يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a، يتوافق مع EU، رقم 10/2011، راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. DFDA-1010 NT 7 راتنج البولي إيثيلين منخفض الكثافة جدًا (VLDPE) يتم إنتاجه عن طريق بلمرة الطور الغازي من Dow. هذا عبارة عن بوليمر مشترك من الإيثيلين والبوتين يُظهر مرونة ومرونة عالية. يمكن استخدامه في الأفلام أحادية الطبقة والمبثوقة بشكل مشترك وفي الخلطات مع الأوليفينات الأخرى لتعزيز صلابة الهيكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.906 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.85 g/10 min	-	ASTM D1238
	20 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	91	-	ASTM D2240
	95	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	23.8 MPa	3451.9 psi	ASTM D638
استطالة الشد	800 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	152 MPa	22045.78 psi	ASTM D790A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-38.9 C°	-38.02 F°	Internal method
درجة حرارة الانصهار (DSC)	119 C°	246.2 F°	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.