DOW™ VLDPE DFDB-1085 NT

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	VLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مرونة عالية مع استعادة مرنة جيدة قوة تأثير ممتازة في الخلطات مع البولي بروبيلين والبولي إيثيلين مزيج لمسة ناعمة يتوافق مع EU, No 10/2011 يتوافق مع U.S. FDA 21 CFR 175.105
DFDB-1085 NT يتم إنتاج راتنج بولي إيثيلين منخفض الكثافة جدًا (VLDPE) عن طريق بلمرة الطور الغازي من Dow. هذا عبارة عن بوليمر مشترك من الإيثيلين والبوتين يُظهر مرونة ومرونة عالية. يمكن استخدامه في الأفلام أحادية الطبقة والمبثوقة بشكل مشترك وفي الخلطات مع الأوليفينات المتعددة الأخرى لتعزيز صلابة الهيكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105 أوروبا رقم 10/2011	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.884 g/cm³	-	
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ASTM D1238
	0.75 g/10 min	-	ASTM D1238
	26 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	79	-	ASTM D2240
	79	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	4.14 MPa	600.46 psi	ASTM D638
استطالة الشد	380 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	31.0 MPa	4496.18 psi	ASTM D790A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-52.2 C°	-61.96 F°	Internal method
درجة حرارة الانصهار (DSC)	114 C°	237.2 F°	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.