FLEXOMER™ ETS-9078 NT 7

المصنع	The Dow Chemical Company	**الفئة**	VLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

خصائص سحب ممتازة مكون مزيج معامل منخفض يتوافق مع: U.S. FDA 21 CFR 1520 (c) 3.1a (مع قيود) لائحة المفوضية الأوروبية (EU) رقم 10/2011 يحد المضاف الموجود في هذا المنتج من الاستخدام فقط في شكل فيلم لتطبيقات ملامسة الأغذية. راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. FLEXOMER™ ETS -9078 NT 7 راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة جدًا (VLDPE) مخصص بشكل أساسي للبثق المصبوب بالفتحة. يتميز هذا الراتينج ذو التوزيع الضيق للوزن الجزيئي بخصائص سحب متميزة وينتج أفلام مصبوبة ذات معامل منخفض ووضوح عالي وتوازن ممتاز بين الصلابة والصلابة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.1a	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	90.0 C°	194.0 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار (DSC)	120 C°	248.0 F°	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.