

## Akulon® K224-PG6

|                      |        |                  |                |
|----------------------|--------|------------------|----------------|
| Nylon 6              | الفئة  | ® DSM Somos      | المصنع         |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 30% ألياف زجاجية | المادة المألثة |

### وصف المنتج

Akulon® K224-PG6 هي مادة بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوءة بنسبة 30% من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ Akulon® K224-PG6 هي: مصنف للهب ومعدل للتأثير.

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                                             |                      |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري                               | الخاصية              |
| -            | -                  | E47960-537593                               | بطاقة UL الصفراء     |
| -            | -                  | ألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن                | الحشو / التعزيز      |
| -            | -                  | معدل مقاومة الصدمات                         | المواد المضافة       |
| -            | -                  | معدل لمقاومة الصدمات                        | الميزات              |
| -            | -                  | Pellets                                     | الأشكال              |
| -            | -                  | معامل القص مقابل درجة الحرارة (ISO 11403-1) | بيانات متعددة النقاط |

| الخواص الفيزيائية |                    |                        |               |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية       |
| ISO 1183          | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.32 | الكثافة       |
| ISO 294-4         | -                  |                        | انكماش القالب |
| -                 | -                  | % 1.0                  |               |
| -                 | -                  | % 0.39                 |               |
| ISO 62            | -                  |                        | امتصاص الماء  |
| -                 | -                  | % 5.7                  |               |
| -                 | -                  | % 1.7                  |               |

| الخواص الميكانيكية |                             |                       |                            |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري          | النظام المتري         | الخاصية                    |
| ISO 527-2          | psi 1232823.0               | MPa 8500              | معامل الشد                 |
| ISO 527-2          | psi 21030.51                | MPa 145               | إجهاد الشد                 |
| ISO 527-2          | -                           | % 4.5                 | انفعال الشد                |
| ISO 179/1eA        | -                           |                       | قوة صدمة شاربي المحززة     |
| -                  | ft·lb/in <sup>2</sup> 7.14  | kJ/m <sup>2</sup> 15  |                            |
| -                  | ft·lb/in <sup>2</sup> 10.94 | kJ/m <sup>2</sup> 23  |                            |
| ISO 179/1eU        | -                           |                       | قوة صدمة شاربي غير المحززة |
| -                  | ft·lb/in <sup>2</sup> 47.58 | kJ/m <sup>2</sup> 100 |                            |
| -                  | ft·lb/in <sup>2</sup> 45.2  | kJ/m <sup>2</sup> 95  |                            |

| الخواص الحرارية |                    |                 |                                   |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري   | الخاصية                           |
| -               | -                  |                 | درجة حرارة انحراف الحرارة         |
| ISO 75-2/B      | F° 419.0           | C° 215          |                                   |
| ISO 75-2/A      | F° 392.0           | C° 200          |                                   |
| ISO 11359-2     | -                  | 2.0E-5 cm/cm/°C | معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE) |
| -               | -                  |                 |                                   |
| -               | -                  |                 |                                   |

| الخواص الحرارية |                    |               |         |
|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |

9.0E-5 cm/cm/°C

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال |                    |                 |                         |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| الاختبار                             | النظام الإمبراطوري | النظام المتري   | الخاصية                 |
| IEC 60093                            | -                  | ohms --         | المقاومة السطحية        |
| IEC 60093                            | -                  | 1.0E+15 ohms·cm | المقاومة الحجمية        |
| IEC 60243-1                          | -                  | kV/mm 25        | القوة الكهربائية        |
| IEC 60250                            | -                  |                 | السماحية النسبية        |
| -                                    | -                  | 3.80            |                         |
| -                                    | -                  | 3.50            |                         |
| IEC 60250                            | -                  |                 | عامل التبيد             |
| -                                    | -                  | 9.0E-3          |                         |
| -                                    | -                  | 0.015           |                         |
| IEC 60112                            | -                  | V --            | مؤشر التتبع المقارن     |
| IEC 60695-11-10, -20                 | -                  | HB              | تصنيف القابلية للاشتعال |

| معلومات المعالجة |                    |               |                       |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية               |
| -                | F° 176.0           | C° 80.0       | درجة حرارة التجفيف    |
| -                | -                  | hr 4.0-8.0    | وقت التجفيف           |
| -                | F° 509.0 - 491.0   | C° 255-265    | درجة الحرارة الخلفية  |
| -                | F° 527.0 - 509.0   | C° 265-275    | درجة الحرارة الوسطى   |
| -                | F° 536.0 - 509.0   | C° 265-280    | درجة الحرارة الأمامية |
| -                | F° 536.0 - 500.0   | C° 260-280    | درجة حرارة الفوهة     |

| معلومات المعالجة |                      |               |                               |
|------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري   | النظام المتري | الخاصية                       |
| -                | F° 545.0 - 482.0     | C° 250-285    | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |
| -                | F° 176.0 - 122.0     | C° 50.0-80.0  | درجة حرارة القالب             |
| -                | -                    | معتدل-سريع    | معدل الحقن                    |
| -                | psi 1450.38 - 435.11 | MPa 3.00-10.0 | الضغط الخلفي                  |
| -                | -                    | 2.5:1.0       | نسبة ضغط اللولب               |

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.