# Novamid® 1010J

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DSM Somos® | **الفئة** | Nylon 6 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Novamid® 1010J عبارة عن مادة بولي أميد 6 (نايلون 6). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ Novamid® 1010J: لزوجة منخفضة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | لزوجة منخفضة | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1.13 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **امتصاص الماء** | 2.8 % | - | ISO 62 |
| **رقم اللزوجة** | 118 cm³/g | - | ISO 307 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانصهار** | C° 220 | F° 428.0 | ISO 11357-3 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة التجفيف** | C° 80.0 | F° 176.0 | - |
| **وقت التجفيف** | hr 4.0-8.0 | - | - |
| **درجة الحرارة الخلفية** | C° 230-235 | F° 455.0 - 446.0 | - |
| **درجة الحرارة الوسطى** | C° 235-250 | F° 482.0 - 455.0 | - |
| **درجة الحرارة الأمامية** | C° 240-260 | F° 500.0 - 464.0 | - |
| **درجة حرارة الفوهة** | C° 240-270 | F° 518.0 - 464.0 | - |
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | C° 240-275 | F° 527.0 - 464.0 | - |
| **درجة حرارة القالب** | C° 50.0-80.0 | F° 176.0 - 122.0 | - |
| **معدل الحقن** | معتدل-سريع | - | - |
| **الضغط الخلفي** | MPa 3.00-10.0 | psi 1450.38 - 435.11 | - |
| **نسبة ضغط اللولب** | 2.5:1.0 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.