

BioSpan® S SPU

PUR, Unspecified	الفئة	® DSM Somos	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BioSpan® S SPU هو منتج بولي يوريثين. يمكن معالجته عن طريق الصب أو الطلاء بالغمس أو التصفيف اليدوي أو الرش وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات BioSpan® S SPU التطبيقات الطبية / الرعاية الصحية وتطبيقات ملامسة الأغذية. تشمل الخصائص: متوافق حيويًا مقاومة للإجهاد مرونة جيدة قوة عالية مستقر مائيًا

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	متوافق حيويًا	الميزات
-	-	مقاوم للتعب	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	استطالة عالية	
-	-	قوة عالية	
-	-	مستقر مائيًا	
-	-	ناعم	
-	-	حواجز	الاستخدامات
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	تصنيف DMF غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	FDA تصنيف غير محدد	
-	-	شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	سائل	الأشكال
-	-	الصب	طريقة المعالجة
-	-	الطلاء بالغمس	
-	-	وضع يدوي	
-	-	رش	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D570	-	% 1.1	امتصاص الماء
ASTM D3593	-	180000	متوسط الوزن الجزيئي
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1708	psi 1508.4	MPa 10.4	المعامل الأولي
ASTM D1708	psi 5598.47	MPa 38.6	إجهاد الشد
ASTM D638	-	% 850	استطالة الشد
ASTM D1894	-	6.4	معامل الاحتكاك
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	° 94.0	زاوية التلامس
-	-	%wt 20.0	تركيز المحلول

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.