

Arnitel® EB464

TPC-ET	الفئة	® DSM Somos	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Arnitel® EB464 هي مادة من اللدائن الإستومرية الحرارية المشتركة (TPC-ET). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية للقولبة بالنفخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات قولبة النفخ	الاستخدامات
-	-	قولبة النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.15	الكثافة
ISO 1133	-	cm ³ /10min 8.00	معدل تدفق حجم المصهور (MVR)
ISO 62	-	% 0.70	امتصاص الماء
-	-	% 0.30	

صلاية شور

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 868	-		
-	-	39	
-	-	39	
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 9717.55	MPa 67.0	معامل الشد
ISO 527-2	-		إجهاد الشد
-	psi 2958.78	MPa 20.4	
-	psi 3118.32	MPa 21.5	
-	psi 493.13	MPa 3.40	
-	psi 580.15	MPa 4.00	
-	psi 725.19	MPa 5.00	
-	psi 899.24	MPa 6.20	
-	psi 870.23	MPa 6.00	
-	psi 1812.98	MPa 12.5	
-	psi 261.07	MPa 1.80	
-	psi 1595.42	MPa 11.0	
-	psi 1189.31	MPa 8.20	
-	psi 1522.9	MPa 10.5	
-	psi 2016.03	MPa 13.9	
ISO 527-2	-	% 530	انفعال الشد
ISO 527-2	-	% 300	انفعال الشد الاسمي عند الكسر
ISO 34-1	-		قوة التمزق
-	-	kN/m 110	
-	-	kN/m 100	
ISO 179/1eA	-		قوة صدمة شاربي المحززة
-	-	لا يوجد كسر	
-	-	لا يوجد كسر	
ISO 180/1A	-		قوة صدمة إيزود المحززة
-	-	لا يوجد كسر	
-	-	لا يوجد كسر	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-3	F° 415.4	C° 213	درجة حرارة الانصهار

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.