

Arnitel® PM650

| | | | |
|----------------------|--------|-------------|----------------|
| TPC-ET | الفئة | ® DSM Somos | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

Arnitel® PM650 هي مادة لدائن كوبوليستر حراري مرن (TPC-ET). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية للبثق. السمة الأساسية لـ Arnitel® PM650: مثبط للهب.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | بثق | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ISO 1183 | - | g/cm ³ 1.27 | الكثافة |
| ISO 1133 | - | cm ³ /10min 4.50 | معدل تدفق حجم المصهور (MVR) |
| ISO 868 | - | 62 | صلابة شور |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 527-2 | psi 58015.2 | MPa 400 | معامل الشد |
| ISO 527-2 | - | - | إجهاد الشد |
| - | psi 3887.02 | MPa 26.8 | |
| - | psi 2378.62 | MPa 16.4 | |
| - | psi 3219.84 | MPa 22.2 | |
| - | psi 3712.97 | MPa 25.6 | |
| - | psi 3930.53 | MPa 27.1 | |
| ISO 527-2 | - | % 200 | انفعال الشد الاسمي عند الكسر |
| ISO 179/1eA | - | - | قوة صدمة شاربي المحززة |
| - | ft·lb/in ² 5.23 | kJ/m ² 11 | |
| - | ft·lb/in ² 17.6 | kJ/m ² 37 | |
| ISO 180/1A | ft·lb/in ² 17.6 | kJ/m ² 37 | قوة صدمة إيزود المحززة |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ISO 11357-3 | F° 429.8 | C° 221 | درجة حرارة الانصهار |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| IEC 60695-11-10, -20 | - | HB | تصنيف القابلية للاشتعال |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.