Ducaseal Anti-Microbial

المصنع	Dugdale Plc	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ducaseal، تم تطوير مركبات PVC خصيصًا لسهولة المعالجة في عمليات البثق المشترك والبثق المشترك اللاحق وهي مناسبة للتطبيقات الثابتة والديناميكية. إنها تمكن المعالجات من تصنيع المنتجات النهائية التي ستلتصق بـ PVC وتقدم تشطيبًا سطحيًا جيدًا باستمرار - وهي خاصية مهمة تقلل من دخول الغبار والأوساخ وتضيف قيمة عن طريق زيادة عمر خدمة المنتج. تم إنتاج العديد من الدرجات المصممة خصيصًا، والتي تقدم جميعها نسب أداء تكلفة جذابة. مع استعادة انحراف لا تقل عن 25٪، يوفر Ducaseal Static ختمًا متينًا بين مقاطع PVC ووحدات الزجاج المختومة. وعلى العكس من ذلك، يتميز Ducaseal Dynamic باستعادة انحراف لا تقل عن 40٪ وهو مصمم لتقديم أختام إغلاق للأبواب والنوافذ مقاومة للعوامل الجوية. بالنسبة للتطبيقات التي تتضمن ملامسة PC (بولي كربونات)، مثل أختام أسقف الحدائق الشتوية، يتغلب Ducaseal Non-Migratory على مشكلة التكسير الناتج عن الإجهاد. يساعد Ducaseal Anti-Microbial في السيطرة على نمو البكتيريا في الظروف الرطبة والرطبة، على سبيل المثال في الحمامات والاستحمام. جميع مركباتنا محددة للغاية وتفي بمتطلبات الأداء الخاصة بـ BPF 345/2 - مواد PVC-U للحشيات والشرائط المقاومة للعوامل الجوية للنوافذ والأبواب والحدائق الشتوية والجدران الساترة. تتوفر المواد في مجموعة من الألوان إلى جانب الأسود أو الأبيض أو الرمادي - وهي الظلال الأكثر شيوعًا في أوروبا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	مقاوم للميكروبات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تغليف الكابل حشيات خرطوم أجهزة إحكام الغلق	- - - - -	- - - - -
المظهر	الألوان المتوفرة أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20-1.40 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	50-90	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	-
استطالة الشد	250-450 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-10 to 70 °C	14.0 - 158.0 F°	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استعادة الانحراف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.