Ducaseal Non-Migratory

المصنع	Dugdale Plc	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير مركبات Ducaseal PVC خصيصًا لسهولة المعالجة في عمليات البثق المشترك والبثق المشترك اللاحق وهي مناسبة للتطبيقات الثابتة والديناميكية. إنها تمكن المعالجات من تصنيع المنتجات النهائية التي ستلتصق بـ PVC وتقدم تشطيبًا جيدًا للسطح باستمرار - وهي خاصية مهمة تقلل من دخول الغبار والأوساخ وتضيف قيمة عن طريق زيادة عمر خدمة المنتج. تم إنتاج العديد من الدرجات المصممة خصيصًا، وكلها تقدم نسب أداء تكلفة جذابة. مع استعادة انحراف لا يقل عن 25٪، يوفر Ducaseal Static ختمًا دائمًا بين مقاطع PVC ووحدات الزجاج المختومة. على العكس من ذلك، يتميز Ducaseal Dynamic باستعادة انحراف لا يقل عن 40٪ وهو مصمم لتقديم أختام إغلاق للأبواب والنوافذ مقاومة للعوامل الجوية. بالنسبة للتطبيقات التي تتضمن ملامسة PC (بولي كربونات)، مثل أختام أسقف الحدائق الشتوية، يتغلب Ducaseal Non-Migratory على مشكلة تكسير الإجهاد. يساعد Ducaseal Anti-Microbial في السيطرة على نمو البكتيريا في الظروف الرطبة والرطبة، على سبيل المثال في الحمامات والاستحمام. جميع مركباتنا محددة للغاية وتفي بمتطلبات الأداء الخاصة بـ BPF 345/2 - مواد PVC-U للحشيات والأشرطة المقاومة للعوامل الجوية للنوافذ والأبواب والحدائق الشتوية والجدران الستائرية. المواد متوفرة في مجموعة من الألوان إلى جانب الأسود أو الأبيض أو الرمادي - وهي الظلال الأكثر شيوعًا في أوروبا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	- -	
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تغليف الكابل حشيات خرطوم أجهزة إحكام الغلق	- - - - -	- - - - -
المظهر	أسود الألوان المتوفرة أبيض	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20-1.40 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	65-90	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	-
استطالة الشد	250-450 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-10 to 80 °C	14.0 - 176.0 F°	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
استعادة الانحراف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.