# Dugdale PVC Dynamic PVC Nitrile Flexible Compound

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Dugdale Plc | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Dugdale PVC Dynamic PVC Nitrile Flexible Compound هو منتج مرن من كلوريد البولي فينيل. يمكن معالجته عن طريق البثق المشترك وهو متوفر في أوروبا. التطبيق النموذجي: قطع غيار هندسية/صناعية. السمة الأساسية: مرونة جيدة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مرونة جيدة | - | - |
| **الاستخدامات** | حشيات | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | البثق المشترك | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.33 g/cm³ | - | BS 2782 620A |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة شور** | 61 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 11.0 MPa | 1595.42 psi | BS 2782 320A |
| **استطالة الشد** | 410 % | - | BS 2782 320A |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المرونة الباردة** | -36 C° | -32.8 F° | BS 2782 150B |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **نطاق التليين** | 70.0 | - | BS 2782 365A |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.