Dugdale PVC Rigid Extrusion White Compound

المصنع	Dugdale Plc	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب زجاجات شفاف، مثبت بالقصدير، متوسط / عالي الصدمات يحتوي على مادة ماصة للأشعة فوق البنفسجية. هذا المركب مناسب لقوالب النفخ للحاويات لتعبئة مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك المواد الغذائية. بشكل عام، يمكن إنتاج الزجاجات أو البرطمانات التي تصل سعتها إلى 1.5 لتر باستخدام هذا المركب. يمكن أيضًا استخدام هذا المركب لبثق المقاطع الجانبية والأنابيب. عادة ما يكون شفافًا، إما أبيض مائي أو صبغة زرقاء لتناسب متطلبات العميل. يتوفر نفس المركب أيضًا بألوان غير شفافة حسب الحاجة. محتوى VCM الحر لهذا المركب أقل من 1 جزء في المليون وجميع المكونات المستخدمة في تصنيعه معتمدة من قبل مورديها على أنها حاصلة على موافقة الاتحاد الأوروبي 2002/72 للاستخدام في ملامسة المواد الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت الكالسيوم والزنك	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	صلابة عالية	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
الاستخدامات			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تغليف الكابل أجزاء زخرفية غرض عام مظاهر	- - - -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	الألوان المتوفرة أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.48 g/cm³	-	BS 2782 620A

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	42.0 MPa	6091.6 psi	BS 2782 320A-F

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	78.0 C°	172.4 F°	BS 2782 120B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.