# Dugdale PVC Rigid Injection Molding Compound

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Dugdale Plc | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مركب قولبة بالحقن مثبت بالكالسيوم / الزنك للتطبيقات الداخلية والخارجية. مركب للأغراض العامة مناسب لمجموعة متنوعة من القوالب، بما في ذلك منتجات البناء مثل تركيبات مياه الأمطار وأنابيب الصرف الصحي. ألوان غير شفافة حسب متطلبات العميل. قد تؤدي بعض تركيبات الأصباغ إلى المساس بخصائص التجوية لهذا المركب ويجب طلب المشورة من الفنيين في Dugdale plc.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مثبت الكالسيوم والزنك | - | - |
| **الميزات** | صلابة عالية | - | - |
| **الاستخدامات** | تجهيزات<br>غرض عام<br>تطبيقات خارجية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **المظهر** | الألوان المتوفرة<br>غير شفاف | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.35 g/cm³ | - | BS 2782 620A |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 79.0 C° | 174.2 F° | BS 2782 120B |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.