DuPont™ Entira™ AS 500

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Ionomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Entira™ AS 500 هو راتينج أيونومر استرطابي للغاية يتم توفيره على شكل حبيبات حرة التدفق. الاستخدامات: تطبيقات صناعية للأفلام والتعبئة والتغليف. الميزات: يستخدم Entira™ AS 500 لتقليل وقت الاضمحلال الاستاتيكي والمقاومة السطحية لـ LDPE و LLDPE والبوليمرات الأخرى. الخصائص / الفوائد: يمكن دمج Entira™ AS 500 مسبقًا أو مزجه جافًا في البوليمرات للبثق أو القولبة أو طرق المعالجة الأخرى المختلفة. التطبيقات: عامل مضاد للكهرباء الساكنة للبولي أوليفينات والبوليمرات الأخرى، في الأفلام والمصبوبات والأشكال المبثوقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	خاصية مضادة للكهرباء الساكنة	-	-
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	أفلام	-	-
	تطبيق صناعي	-	-
	خلط	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.00 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	92.2 C°	197.96 F°	ASTM D3418, ISO 3146

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة	250 C°	482.0 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.