Nucrel® 31001

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EAA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nucrel® 31001 عبارة عن بوليمر مشترك من الإيثيلين وحمض الأكريليك، مصنوع من 9.5% وزنًا من حمض الأكريليك. وهي متاحة للاستخدام في معدات بثق الأفلام المنفوخة والمصبوبة والبثق المشترك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	التعبئة والتغليف مانع التسرب لاصق	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1330	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	فيلم النفخ صب بالبثق المشترك بثق فيلم مصبوب	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى حمض الأكريليك	9.5 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	79.0 C°	174.2 F°	ASTM D1525, ISO 306
درجة حرارة الانصهار	99.0 C°	210.2 F°	DSC, ISO 3146
نقطة التجمد		-	-
	80 C°	176.0 F°	ISO 3146
	80 C°	176.0 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	135 C°	275.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المحول	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	185 C°	365.0 F°	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.