Elvaloy® AC 1126

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EMA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

25% ميثيل أكريلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مرونة جيدة مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) ناعم	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ البثق المشترك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.944 g/cm³	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
			ISO 1183, ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.60 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240, ISO 868
	78	-	-
	19	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D638
	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد		-	-
	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 527-2/500
	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
استطالة الشد		-	-
	860 %	-	ASTM D638
	860 %	-	ISO 527-2/500

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	45.0 C°	113.0 F°	ISO 306/A50, ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	90.0 C°	194.0 F°	DSC, ISO 3146

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	150 C°	302.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	220 °C	428.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	290 °C	554.0 °F	-
درجة حرارة المحول	290 °C	554.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	290 °C	554.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.