Elvaloy® AC 1609

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EMA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Elvaloy® AC 1609 هو بوليمر مشترك من الإيثيلين وميثيل أكريلات. وهو متوفر في شكل حبيبات للاستخدام في معدات البثق التقليدية المصممة لمعالجة الراتنجات من نوع البولي إيثيلين. 9% ميثيل أكريلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مرونة جيدة إحكام حراري جيد ناعم	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1340(a)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.930 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى ميثيل أكريليت	9.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	101 C°	213.8 F°	ASTM D3418, ISO 3146

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	235 C°	455.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	260 C°	500.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	285 C°	545.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	285 C°	545.0 F°	-
درجة حرارة المحول	285 C°	545.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	235-310 C°	455.0 - 590.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	285 C°	545.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.