Elvaloy® AC 3217

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EnBA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Elvaloy® AC 3217 هو بوليمر مشترك من الإيثيلين وبوتيل أكريلات. وهو متوفر في شكل حبيبات للاستخدام في معدات البثق التقليدية المصممة لمعالجة الراتنجات من نوع البولي إيثيلين. 17% بوتيل أكريلات يحتوي على إضافات مانعة للانزلاق ومضادة للالتصاق ومضادة للأكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للالتصاق مضاد للأكسدة انزلاق	- - -	- - -
الميزات	مقاومة الالتصاق مضاد للأكسدة انزلاق	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.926 g/cm³	-	ISO 1183, ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	70.0 C°	158.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	92.0 C°	197.6 F°	ASTM D3418, ISO 3146

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى بوتيل أكريليت	17 % Fv	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	135 C°	275.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المحول	185 C°	365.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	160-235 C°	320.0 - 455.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	185 C°	365.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.