Elvaloy® AC 3717

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EnBA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Elvaloy® AC 3717 هو بوليمر مشترك من الإيثيلين وبوتيل أكريلات. وهو متوفر في شكل حبيبات للاستخدام في معدات البثق التقليدية المصممة لمعالجة الراتنجات من نوع البولي إيثيلين. 17% بوتيل أكريلات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 176.180	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	صب بالبثق المشترك بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.924 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	55.0 C°	131.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	96.0 C°	204.8 F°	ASTM D3418, ISO 3146

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى بوتيل أكريليت	17.0 %wt	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	160 C°	320.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	210 C°	410.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	235 C°	455.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	235 C°	455.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	235 C°	455.0 F°	-
درجة حرارة المحول	235 C°	455.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	235 C°	455.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف	-	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.