Fusabond® N493

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Ethylene Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Fusabond® N493 عبارة عن كوبوليمر إيثيلين معدل أنهيدريد. لا يمكن استخدام DuPont™ Fusabond® N493 إلا في التطبيقات التالية: (1) جميع خلطات البولي أميد و (2) خلطات كرات الجولف و (3) خلطات "لتوافق الحشوات المثبطة للهب في مركبات الأسلاك والكابلات القائمة على البولي أوليفين المثبطة للهب وغير الهالوجينية"

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	Plastics Modification تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.870 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	50.0 C°	122.0 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد		-	-
	28 C°	82.4 F°	ISO 3146
	28 C°	82.4 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لدرجة حرارة المعالجة		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.