Elvax® 150

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Elvax® 150 هو راتنج بوليمر مشترك من أسيتات الإيثيلين والفينيل للاستخدام في التطبيقات الصناعية. التركيب 32٪ بالوزن من محتوى مونومر أسيتات الفينيل مثبت حراري: مضاد للأكسدة BHT تطبيقات يمكن استخدام راتنجات Elvax® في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتضمن القولبة، والتركيب، والبثق، والمواد اللاصقة، والمواد المانعة للتسرب، ومخاليط الشمع. للحصول على معلومات وخصائص إضافية مرتبطة بتطبيقات محددة، يرجى الرجوع إلى أدلة محدد الدرجة الموجودة على موقع Elvax® الإلكتروني للتطبيقات الصناعية. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مثبت حرارياً	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	خلط	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الخلط	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	مانعات التسرب	-	-
	تغليف الأسلاك	-	
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-
	الخلط	-	-
	القولبة بالضغط	-	-
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-
	بثق الألواح	-	-
	تشكيل رغوة هيكلية	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.957 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	43 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	32.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	36.0 C°	96.8 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	63.0 C°	145.4 F°	ASTM D3418, ISO 3146

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.