# Elvax® 240A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | DuPont Performance Polymers | **الفئة** | EVA |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

DuPont™ Elvax® 240A عبارة عن راتينج كوبوليمر من الإيثيلين-خلات الفينيل للاستخدام في التطبيقات الصناعية. التركيب 28٪ بالوزن محتوى مونومر مشترك من خلات الفينيل مثبت حراري: مضاد للأكسدة BHT التطبيقات يمكن استخدام راتنجات Elvax® في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتضمن القولبة، والتركيب، والبثق، والمواد اللاصقة، والمواد المانعة للتسرب، ومخاليط الشمع. للحصول على معلومات إضافية وخصائص مرتبطة بتطبيقات معينة، يرجى الرجوع إلى أدلة محدد الدرجة الموجودة على موقع Elvax® الإلكتروني للتطبيقات الصناعية. http://www.dupont.com/industrial-polymers/elvax/index.html.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة<br>مثبت حراري | -<br>- | -<br>- |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة<br>بوليمر مشترك<br>مقبول لملامسة الأغذية<br>مثبت حرارياً | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة<br>خلط | -<br>- | -<br>-<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | الخلط<br>تطبيقات صناعية<br>مانعات التسرب<br>تغليف الأسلاك | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **تصنيفات الوكالة** | FDA 21 CFR 177.1350(a)(1) | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة النفخ<br>الخلط<br>القولبة بالضغط<br>بثق<br>قولبة بالحقن<br>بثق الألواح<br>تشكيل رغوة هيكلية | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.951 g/cm³ | - | ASTM D792, ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 43 g/10 min | - | ASTM D1238, ISO 1133 |
| **محتوى خلات الفينيل** | 28.0 %wt | - | - |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة تليين فيكات** | 40.0 C° | 104.0 F° | ASTM D1525, ISO 306 |
| **درجة حرارة الانصهار (DSC)** | 74.0 C° | 165.2 F° | ASTM D3418, ISO 3146 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة المعالجة** | C° | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.