Elvax® 240W

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Elvax® 240W هو راتينج كوبوليمر من الإيثيلين-خلات الفينيل للاستخدام في التطبيقات الصناعية. يتم توفير هذا الراتينج في شكل حبيبات ويحتوي على مادة مضافة "W" أميد لتحسين معالجة الحبيبات. التركيب 28٪ بالوزن محتوى مونومر مشترك من خلات الفينيل يحتوي على مادة مضافة "W" أميد لتحسين معالجة الحبيبات. مثبت حراري: مضاد للأكسدة BHT تطبيقات يمكن استخدام راتنجات Elvax® في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتضمن القولبة، والتركيب، والبثق، والمواد اللاصقة، والمواد المانعة للتسرب، ومخاليط الشمع. للحصول على معلومات إضافية وخصائص مرتبطة بتطبيقات محددة، يرجى الرجوع إلى أدلة اختيار الدرجة الموجودة على موقع Elvax® الإلكتروني للتطبيقات الصناعية. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
	مادة مضافة غير محددة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مثبت حرارياً	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة خلط الخلط تطبيقات صناعية مانعات التسرب تغليف الأسلاك	- - - - - -	- - - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ الخلط القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن بثق الألواح تشكيل رغوة هيكلية	- - - - - - -	- - - - - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.951 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	43 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	28.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	40.0 C°	104.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D3418, ISO 3146

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.