Elvax® 3130

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Elvax® 3130 هو راتنج من الإيثيلين-أسيتات الفينيل القابل للبثق متوفر في شكل حبيبات للاستخدام في معدات البثق التقليدية المصممة لمعالجة راتنجات البولي إيثيلين. التركيب 12% من الوزن محتوى المونومر أسيتات الفينيل مثبت حراري: BHT مضاد للأكسدة التطبيقات تم تصميم هذا الراتنج لتوفير ختم حراري عند درجات حرارة منخفضة لنفسه أو للعديد من المواد الأخرى المستخدمة عادة في تطبيقات التعبئة المرنة. تسمح خصائص الانصهار لهذا الراتنج بمعالجته على معدات الأفلام المنفوخة عبر مجموعة واسعة من سمك الفيلم ونسب النفخ. يمكن أيضًا أن يتم بثقه مع مجموعة متنوعة من البوليمرات الأخرى. يُستخدم هذا الراتنج عادة كطبقة ختم عند درجات حرارة منخفضة في الأفلام المزدوجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مثبت حرارياً قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	- -	
الاستخدامات	فيلم التعبئة والتغليف	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مبثوق مشترك البثق المشترك بثق الأفلام	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.930 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	12.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	76.0 C°	168.8 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	95.0 C°	203.0 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد		- 167.0 F° 167.0 F°	- ISO 3146 ASTM D3418
	75 C° 75 C°		

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.