Elvax® 3155

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Elvax® 3155 عبارة عن راتينج كوبوليمر إيثيلين-فينيل أسيتات قابل للبثق ومتوفر في شكل حبيبات للاستخدام في معدات البثق التقليدية المصممة لمعالجة راتنجات البولي إيثيلين. التركيب 15.5٪ بالوزن محتوى مونومر فينيل أسيتات مثبت حراري: مضاد للأكسدة BHT التطبيقات تم تصميم هذا الراتينج لتوفير ختم حراري منخفض الحرارة لنفسه أو للعديد من المواد الأخرى المستخدمة بشكل شائع في تطبيقات التعبئة المرنة. تسمح خصائص الذوبان لهذا الراتينج بمعالجته على معدات طلاء البثق وأفلام الصب على نطاق واسع من سرعات الخط وسمك الفيلم. عادةً، يتم تصفيح فيلم الصب من هذه الدرجة بمادة لاصقة على البوليستر أو غيره من الركائز حسب الحاجة للتطبيق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	مثبت حرارياً	-	-
	قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم مصبوب تطبيقات الطلاء فيلم التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب فيلم مبثوق مشترك البثق المشترك طلاء البثق بثق الأفلام	- - - - -	- - - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	15.5 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	55.0 C°	131.0 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	87.0 C°	188.6 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد		-	-
	63 C°	145.4 F°	ISO 3146
	63 C°	145.4 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.