Elvax® 3165LG

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Elvax® 3165LG هو راتنج بوليمر مشترك من أسيتات الإيثيلين والفينيل قابل للبثق ويحتوي على مادة هلامية منخفضة ومتوفر في شكل حبيبات للاستخدام في معدات البثق التقليدية المصممة لمعالجة راتنجات البولي إيثيلين. التركيب 18٪ بالوزن من أسيتات الفينيل مثبت حراري: مضاد للأكسدة BHT الميزات تطبيقات هلامية منخفضة تم تصميم هذا الراتنج لتوفير ختم حراري منخفض الحرارة لنفسه أو للعديد من المواد الأخرى المستخدمة بشكل شائع في تطبيقات التعبئة والتغليف المرنة. تسمح خصائص الذوبان لهذا الراتنج بمعالجته على معدات الأفلام المنفوخة على نطاق واسع من سمك الفيلم ونسب النفخ. يمكن أيضًا بثقه بشكل مشترك مع مجموعة متنوعة من البوليمرات الأخرى. يستخدم هذا الراتنج عادةً كطبقة ختم منخفضة الحرارة في الأفلام المبثوقة بشكل مشترك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
	مثبت حراري	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	إحكام حراري جيد	-	-
	مثبت حرارياً	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	هلام منخفض قابلية إحكام حراري في درجة حرارة منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	فيلم التعبئة والتغليف	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مبثوق مشترك البثق المشترك بثق الأفلام	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.70 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	18.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	69.0 C°	156.2 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	89.0 C°	192.2 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد		-	-
	68 C°	154.4 F°	ASTM D3418
	68 C°	154.4 F°	ISO 3146

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.