Elvax® 420A

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Elvax® 420A هو راتينج كوبوليمر من الإيثيلين-خلات الفينيل للاستخدام في التطبيقات الصناعية. التركيب 18٪ بالوزن محتوى مونومر مشترك من خلات الفينيل مثبت حراري: مضاد للأكسدة BHT تطبيقات يمكن استخدام راتنجات Elvax® في مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تتضمن القولبة، والتركيب، والبثق، والمواد اللاصقة، والمواد المانعة للتسرب، ومخاليط الشمع. للحصول على معلومات إضافية وخصائص مرتبطة بتطبيقات محددة، يرجى الرجوع إلى أدلة اختيار الدرجة الموجودة على موقع Elvax® الإلكتروني للتطبيقات الصناعية. http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة مثبت حراري	- -	- -
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك مثبت حرارياً	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة خلط الخلط	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات صناعية مانعات التسرب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1350 (a)(1)	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ الخلط بثق تشكيل رغوة هيكلية بثق الأسلاك والكابلات	- - - - -	- - - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.937 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	150 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	18.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	82.0 C°	179.6 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد	65 C°	149.0 F°	ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.