Fusabond® E100

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Fusabond® E100 عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة مُعدَّل أنهيدريد، ومخصص بشكل أساسي للاستخدام كمكون في مزيج مع بوليمرات أخرى بما في ذلك البولي أوليفينات والبولي أميدات. إنه غير مخصص للبثق في شكله النقي في عمليات البثق أو البثق المشترك النموذجية. متوفر في شكل حبيبات للاستخدام في معدات البثق والبثق المشترك التقليدية المصممة لمعالجة راتنجات البولي إيثيلين (PE). الاستخدامات: مُعدِّل بوليمر

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة عالية	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 175.105	-	-
الأشكال	جسيم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.954 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	127 °C	260.6 °F	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	134 °C	273.2 °F	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد	115 °C	239.0 °F	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.