DPE® 6611

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DPE® 6611 هي مادة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للتركيب أو البثق. التطبيق النموذجي لـ DPE® 6611: مادة مضافة / دفعة رئيسية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	الخلط	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط بثق	- -	- -

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	232 C°	449.6 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	288 C°	550.4 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	304 °C	579.2 °F	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	310 °C	590.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	310 °C	590.0 °F	-
درجة حرارة المحول	310 °C	590.0 °F	-
درجة حرارة القالب (Die)	310 °C	590.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.