DuPont™ 20 Series DPE-20-6064

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ 20 Series DPE-20-6064، يتميز راتينج البولي إيثيلين منخفض الكثافة المتخصص بمؤشر ذوبان منخفض وبلورة وسيطة. يتميز هذا المنتج، الذي يتم إنتاجه من خلال عملية بلمرة فريدة، بمرونة فائقة ومقاومة لتشقق الإجهاد البيئي. الميزات: يحتوي على بولي إيثيلين جلايكول (PEG) كمادة مضافة لتحرير القالب. الخصائص / الفوائد: تتوافق راتنجات البولي إيثيلين المتخصصة DPE-20-6064 مع متطلبات ASTM D1248-69، النوع الأول، الفئة أ، الفئة 3 التطبيقات: الزجاجات والأنابيب المقولبة بالنفخ بالحقن، وتستخدم بشكل خاص في التعبئة الطبية والصيدلانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	تحرير القالب 2	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مرونة جيدة تحرر جيد من القالب مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) تدفق منخفض	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	زجاجات تغليف طبي	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Pharmaceutical Packaging أنابيب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 3 DMF 1528 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	94.0 C°	201.2 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	109 C°	228.2 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد		- 201.2 F° 201.2 F°	- ISO 3146 ASTM D3418
	94 C° 94 C°		

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-235 C°	356.0 - 455.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.