DuPont™ 20 Series DPE-20

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ 20 Series DPE-20، يتميز راتينج البولي إيثيلين منخفض الكثافة المتخصص بمؤشر ذوبان منخفض وبلورة وسيطة. يتميز هذا المنتج، الذي يتم إنتاجه من خلال عملية بلمرة فريدة، بمرونة فائقة ومقاومة لتشقق الإجهاد البيئي. الخصائص / الفوائد: تتوافق راتنجات البولي إيثيلين المتخصصة DPE-20 مع متطلبات ASTM D1248-69، النوع الأول، الفئة أ، الفئة 3 التطبيقات: الزجاجات والأنابيب المقولبة بالنفخ بالحقن، والأنابيب المبثوقة، وتستخدم بشكل خاص في التعبئة الطبية والصيدلانية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مرونة جيدة مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) تدفق منخفض	- - - -	- - - -
الاستخدامات	زجاجات تغليف طبي Pharmaceutical Packaging أنابيب	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 3 DMF 1528 FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة النفخ بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	94.0 C°	201.2 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	108 C°	226.4 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد	 92 C° 92 C°	- 197.6 F° 197.6 F°	- ISO 3146 ASTM D3418

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-235 C°	356.0 - 455.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.