DuPont™ 20 Series DPE-2020T

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ 20 Series DPE-2020T، يتميز راتينج البولي إيثيلين منخفض الكثافة المتخصص بمؤشر ذوبان منخفض وبلورة وسيطة. يتميز هذا المنتج، الذي يتم إنتاجه من خلال عملية بلمرة فريدة، بمرونة فائقة ومقاومة لتشقق الإجهاد البيئي. الخصائص / الفوائد: DPE-2020T مخصص بشكل أساسي للاستخدام في الأنابيب المبثوقة، ويجتاز طريقة اختبار DuPont لفحص عيوب الأنابيب المحتملة.
التطبيقات: الزجاجات والأنابيب المقولبة بالنفخ بالحقن، والأنابيب المبثوقة المستخدمة بشكل خاص في التعبئة الطبية والصيدلانية والعناية الشخصية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	تدفق منخفض	-	-
الاستخدامات	زجاجات	-	-
	تغليف مستحضرات التجميل	-	-
	تغليف طبي	-	-
	Pharmaceutical Packaging	-	-
	أنابيب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, I, الفئة A, الفئة 3 DMF 1528 FDA 21 CFR 177.1520	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة النفخ بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D1525, ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	109 C°	228.2 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد		- 199.4 F° 199.4 F°	- ISO 3146 ASTM D3418
	93 C° 93 C°		

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-235 C°	356.0 - 455.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.