Zytel® PLUS PLSFR95G15DH2 BK269

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Nylon Copolymer
المادة المالئة	15% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

15% مقوى بالزجاج، مثبط للهب، مثبت للحرارة، بولي أميد

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري تحرير القالب	- -	- -
الميزات	مثبت حرارياً	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-
	>PA-GF15FR(17)<	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
كود وسم الجزء (ISO 11469)			
معرف الراتنج (ISO 1043)	PA-GF15FR(17)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.48 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	0.70 %	-	-
	0.40 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	7350 MPa	1066029.3 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	138 MPa	20015.24 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	2.6 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	6500 MPa	942747.0 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	197 MPa	28572.49 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة		-	ISO 179/1eA
	6.2 kJ/m²	2.95 ft·lb/in²	-
	6.4 kJ/m²	3.05 ft·lb/in²	-
قوة صدمة شاربي غير المحززة		-	ISO 179/1eU
	36 kJ/m²	17.13 ft·lb/in²	-
	39 kJ/m²	18.56 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 258	F° 496.4	ISO 75-2/B
	C° 237	F° 458.6	ISO 75-2/A
درجة حرارة الانصهار	C° 260	F° 500.0	ISO 11357-3

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف القابلية للاشتعال		-	IEC 60695-11-10, -20
	V-0	-	-
	V-0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.