Zytel® LC6601 NC010

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Nylon 612
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي أميد 612 مُلدَّن ومُقسَّى تم تطويره للبثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم مظاهر ورقة	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق بثق الأفلام بثق المظهر بثق الألواح	- - - -	- - - -
كود وسم الجزء (ISO 11469)	>PA612-HIP<	-	-
معرف الراتنج (ISO 1043)	PA612-HIP	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	800 MPa	116030.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	30 %	-	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	800 MPa	116030.4 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	70 kJ/m²	33.31 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	120 C°	248.0 F°	ISO 75-2/B
	45.0 C°	113.0 F°	ISO 75-2/A
درجة حرارة الانصهار	215 C°	419.0 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.