Dartek B-602

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dartek B-602 هو منتج بولي أميد 66 (نايلون 66). يمكن معالجته عن طريق بثق الأغشية، أو التصفيح، أو التشكيل الحراري وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Dartek B-602 تطبيقات الطلاء والأغشية والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية، مقاومة للحرارة، رائحة / طعم منخفض إلى معدوم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للشحوم مقاومة عالية للحرارة نقل رائحة منخفض حاجز الرطوبة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء فيلم التعبئة والتغليف	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق الأفلام Laminating التشكيل الحراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.15 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.45	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع	689 MPa 689 MPa	- 99931.18 psi 99931.18 psi	ASTM D882 - -
قوة الشد	68.9 MPa 68.9 MPa	- 9993.12 psi 9993.12 psi	ASTM D882 - -
استطالة الشد	300 % 300 %	- - -	ASTM D882 - -
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	600 g	21.16 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف	35 g 30 g	- 1.23 oz 1.06 oz	ASTM D1922 - -
نفاذية الأكسجين	0.20 /cm³·mm/m²/atm 24 hr	-	ASTM D3985

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نفاذية بخار الماء	9.3 g/m²/24 hr	0.5999 /g/100 in² 24 hr	ASTM E96

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	1.5 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.