Dartek B-850

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Dartek B-850 هو منتج بولي أميد 66 (نايلون 66). يمكن معالجته عن طريق طلاء البثق، أو التصفيح، أو التشكيل الحراري وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Dartek B-850 تطبيقات الطلاء، والأغشية، والتطبيقات الصناعية، والتطبيقات الطبية / الرعاية الصحية والتعبئة والتغليف. تشمل الخصائص: متانة جيدة، مقاومة للحرارة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	فيلم	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	Laminates	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	التعبئة والتغليف	-	
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	طلاء البثق Laminating التشكيل الحراري	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	38 µm	1.5 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	689 MPa	99931.18 psi	-
	689 MPa	99931.18 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	68.9 MPa	9993.12 psi	-
	62.1 MPa	9006.86 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	300 %	-	-
	300 %	-	-
نفاذية بخار الماء	160 g/m²/24 hr	10.32 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	1.2 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.