Fusabond® M603

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fusabond® M603 Resin عبارة عن كوبوليمر إيثيلين عشوائي، يتضمن مونومر مصنف على أنه مكافئ أنهيدريد الماليك لاستخدامات التطبيق. تعتبر التركيبة الدقيقة معلومات مسجلة الملكية.
التطبيقات: يستخدم Fusabond® M603 في مجموعة متنوعة من التطبيقات حيث تكون هناك حاجة إلى تحسينات الالتصاق للطلاءات، أو تكون هناك حاجة إلى التوافق للمركبات. في هذه التطبيقات، يتم عادةً مزج راتينج Fusabond® جافًا مع بوليمر مصفوفة بولي أوليفين لمزيد من المعالجة. تشمل الأمثلة: المواد اللاصقة، تعديل البوليمر، مركبات الخشب والبلاستيك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة خلط تطبيقات الطلاء	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	108 °C	226.4 °F	ASTM D3418, ISO 3146

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.