Fusabond® M623XF

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	PE Alloy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fusabond® M623XF عبارة عن راتينج كوبوليمر إيثيلين عشوائي، يتضمن مونومر مصنف على أنه مكافئ أنهيدريد الماليك لاستخدامات التطبيق. تعتبر التركيبة الدقيقة معلومات مسجلة الملكية.
التطبيقات: يستخدم Fusabond® M623XF كمعدل ليتم تضمينه في تركيبات الذوبان الساخن لتعزيز أداء المواد اللاصقة الذائبة الساخنة. إنه قابل للامتزاج مع EVA وكوبوليمرات إستر أكريليك الإيثيلين: من الأفضل استخدامه عند دمجه في تركيبات الذوبان الساخن من EVA أو كوبوليمرات إستر أكريليك الإيثيلين لتعزيز وتوسيع أداء الالتصاق. نظرًا لسيولته العالية ونقطة انصهاره العالية، فقد يضفي أيضًا فوائد المعالجة والمناولة لتركيبات الذوبان الساخن. يمكن أيضًا تشتيت Fusabond® M623XF في شكل لاتكس، أو طحنه إلى شكل مسحوق، لتطبيقات العمليات الأخرى والاستخدامات النهائية. تشمل التطبيقات على سبيل المثال لا الحصر: المواد اللاصقة، تعديل البوليمر، عامل الربط، طلاء المسحوق

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة خلط تطبيقات الطلاء	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	60 g/10 min 400 g/10 min	- - -	ASTM D1238, ISO 1133 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	100 C°	212.0 F°	ASTM D3418, ISO 3146
نقطة التجمد	80 C° 80 C°	- 176.0 F° 176.0 F°	- ISO 3146 ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.