Mylar® A (400 guage)

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تتميز أفلام Mylar Type A بخصائص شد متوازنة ومقاومة ممتازة للرطوبة ومعظم المواد الكيميائية. يمكنهم تحمل درجات الحرارة القصوى من -94 إلى 302 درجة فهرنهايت. لا يصبح Mylar هشًا مع التقدم في العمر في الظروف العادية، لأنه لا يحتوي على مواد ملدنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E93687-252918	-	-
الميزات	غرض عام	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	متانة جيدة	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	-
	تشطيب سطح غير ناعم	-	-
الاستخدامات	شرائط الكربون	-	-
	فيلم	-	-
	Labels	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تبطين	-	-
	أغطية واقية	-	-
	شريط لاصق	-	
المظهر	شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505
انكماش القالب		-	ASTM D955
	1.1 %	-	-
	0.70 %	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	100 µm	3.94 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	179 MPa	25961.8 psi	-
	207 MPa	30022.87 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	140 %	-	-
	120 %	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	37 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.