Mylar® EC (500 guage)

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Mylar® EC (500 guage) هو منتج من بولي إيثيلين تيرفثالات (PET). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Mylar® EC (500 guage) التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية، والأجهزة، والأفلام. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية، ثبات أبعاد جيد، مرونة جيدة، قوة عالية، مقاومة للرطوبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E93687-101441653	-	-
الميزات	متين	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	خصائص كهربائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قوة عالية	-	-
	مقاوم للرطوبة	-	
الاستخدامات	مكونات الأجهزة	-	-
	آلات حاسبة	-	-
	تطبيقات الكاميرا	-	-
	تطبيقات الاتصالات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مكونات الكمبيوتر	-	-
	أجزاء كهربائية	-	-
	معالجة البيانات الإلكترونية	-	-
	فيلم	-	-
	مفاتيح لمس غشائية	-	-
	لوحات الدوائر المطبوعة	-	
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	120 µm	4.72 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	186 MPa	26977.07 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	150 %	-	-
	150 %	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	32 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.