Mylar® MO 21 (1400 guage)

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Mylar® MO 21 (1400 gauge) هو منتج بولي إيثيلين تيرفثالات (PET). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Mylar® MO 21 (1400 gauge) تطبيقات الطلاء، الأفلام والأسلاك والكابلات. تشمل الخصائص: مقاوم للحرارة، قوة عالية، امتصاص رطوبة منخفض.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E93687-252918	-	-
الميزات	مقاوم للاستخلاص	-	-
	خصائص كهربائية جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	قوة عالية	-	-
	امتصاص رطوبة منخفض	-	-
الاستخدامات	حواجز	-	-
	عزل إلكتروني	-	-
	فيلم	-	-
	Laminates	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.39 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	350 µm	13.78 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	172 MPa	24946.54 psi	-
	165 MPa	23931.27 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	200 %	-	-
	200 %	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	47 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.