Viton® A-200

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton® A-200 fluoroelastomer عبارة عن بوليمر صمغي "من عائلة A" يُظهر معالجة محسّنة مقارنة بالفلوروروبرات الموجودة. تم تصميم Viton A-200 للاستخدام مع مادة معالجة البيسفينول النظيفة ، Viton Curative No. 50. بالمقارنة مع البوليمرات الثنائية الأخرى "من عائلة A" ، يوفر Viton A-200: -لزوجة أقل -تدفق أفضل للقالب -خصائص بثق ممتازة -إطلاق أفضل للقالب -تلوث أقل للقالب -مقاومة محسنة للتشوه الدائم بالضغط التطبيقات: -قولبة النقل والحقن --حلقات دائرية -- أختام ساق الصمام وأختام العمود --أجزاء ذات أشكال معقدة -البثق --خرطوم و أنابيب الوقود -طلاء المحلول --قماش --خزانات أو حاويات كيميائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشوه انضغاطي منخفض	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	سيولة جيدة	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
	أداء جيد في فك القوالب	-	-
الاستخدامات	وردة	-	-
	Pipe	-	-
	Pipe fittings	-	-
	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيق الطلاء طلاء القماش	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600 2	-	-
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة نقل الراتنج طلاء الدرفلة قولبة بالحقن	- - - - -	- - - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.70 MPa	826.72 psi	ASTM D412
قوة الشد	11.1 MPa	1609.92 psi	ASTM D412
استطالة الشد	200 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)		-	-
	7.0 %	-	ASTM D395B
	10 %	-	ASTM D395
	16 %	-	ASTM D395
	35 %	-	ASTM D395B

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء		-	ASTM D573
	% 13-	-	ASTM D573
	% 25-	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 5.0	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	3.0	-	ASTM D573

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.