Viton® A-201C

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton® A-201C هو منتج فلوروإلاستومر. يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالحقن أو قولبة نقل الراتينج وهو متوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Viton® A-201C الخراطيم / الأنابيب والفضاء الجوي والتطبيقات العسكرية وتطبيقات الختم. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية ، أسود الكربون ، مقاومة للتآكل ، مقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون (30%)	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للفطريات	-	-
	مقاومة البنزين	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	نفاذية غاز منخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأكسدة	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خرطوم أختام أنابيب	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	AMS 7276 MIL R-83248	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	ورقة	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة الديورومتر	79	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.90 MPa	855.72 psi	ASTM D412
قوة الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	ASTM D412
استطالة الشد	210 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	16 %	-	ASTM D395

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت إزالة القالب		-	-
	min 10	-	-
	min 1400	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.