Viton A-401C

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton®A- 401C هو منتج مطاط فلوري (فلوروروبر). يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالضغط أو التلدين ، وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا. Viton®تشمل تطبيقات A- 401C الفضاء الجوي والخراطيم والملحقات الهندسية / الصناعية والتطبيقات العسكرية وصناعة السيارات. تشمل الميزات: مقاومة كيميائية ، مقاومة للتآكل ، طعام متاح ، مقاومة للتآكل ، أسود الكربون

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون (30%)	-	-
الميزات	نفاذية هواء منخفضة	-	-
	خاصية مضادة للبكتيريا	-	-
	مقاومة المذيبات	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة البنزين	-	-
	مقاومة الحمض	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	وردة Pipe Pipe fittings تطبيق الطلاء مظهر	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	AMS 7259 AMS 7276 FDA 21 CFR 177.2600 2 MIL R-83248	- - - -	- - - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	ورقة	-	-
طريقة المعالجة	بثق القولبة بالضغط الدرفلة	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	6.38 MPa	925.34 psi	ASTM D412
قوة الشد	13.4 MPa	1943.51 psi	ASTM D412
استطالة الشد	200 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	15 %	-	ASTM D395

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت إزالة القالب		-	-
	min 10	-	-
	min 1400	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.