Viton® A-HV

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton®A- HV هو منتج مطاط فلوري (فلوروروبر). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالضغط وهو متوفر في أمريكا الشمالية أو أوروبا. Viton®تشمل مجالات تطبيق A- HV التعبئة والتغليف والملحقات الهندسية / الصناعية وتطبيقات الختم وتطبيقات ملامسة الطعام. تشمل الميزات: مقاومة كيميائية ، لزوجة عالية ، مقاومة للتآكل ، طعام متاح ، مقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	نفاذية هواء منخفضة	-	-
	خاصية مضادة للبكتيريا	-	-
	مقاومة المذيبات	-	-
	مضاد للأكسدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة البنزين	-	-
	مقاومة الحمض	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
	مطابقة التعرض للأغذية	-	-
	لزوجة عالية	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف وردة أختام	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600 2	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.1 MPa	1754.96 psi	ASTM D412
استطالة الشد	200 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	10 %	-	ASTM D395

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.