Viton® A

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton® A هو منتج فلوروإلاستومر. يمكن معالجته عن طريق التلدين أو القولبة بالضغط أو البثق أو القولبة بالحقن وهو متوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Viton® A تطبيقات الطلاء والخراطيم / الأنابيب وتطبيقات الختم. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية ، مقاومة للتآكل ، مقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	مقاوم للفطريات	-	-
	مقاومة البنزين	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	نفاذية غاز منخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأكسدة	-	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	أختام	-	-
	أنابيب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة القولبة بالضغط بثق قولبة بالحقن	- - - -	- - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.82 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.1 MPa	1754.96 psi	ASTM D412
استطالة الشد	200 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	45 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.