Viton® B-601C

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton® B-601C هو منتج من مادة الفلوروالاستومر. يمكن معالجته عن طريق قولبة الضغط أو قولبة الحقن وهو متوفر في أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الختم. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية، أسود الكربون، مقاومة للتآكل، مقاومة للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون (30%)	-	-
الميزات	مقاوم للحمض مقاوم للفطريات مقاومة البنزين مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل نفاذية غاز منخفضة مقاوم للزيت مقاوم للأكسدة	- - - - - - - -	- - - - - - - -
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	ورقة	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.84 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.84 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة الديورومتر	79	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.86 MPa	849.92 psi	ASTM D412
قوة الشد	13.8 MPa	2001.52 psi	ASTM D412
استطالة الشد	230 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	21 %	-	ASTM D395

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت إزالة القالب		- -	- -
	10 min 1400 min	- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.