Viton® E-60C

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton® E-60C هو منتج مطاط فلوري. يمكن معالجته عن طريق التلدين أو القولبة بالضغط أو البثق وهو متاح في أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Viton® E-60C تطبيقات التعبئة والتغليف والختم. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية، مقاومة للتآكل، مقاومة للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض مقاوم للفطريات مقاومة البنزين مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل نفاذية غاز منخفضة مقاوم للزيت مقاوم للأكسدة	- - - - - - - -	- - - - - - - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف أختام	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الدرفلة القولبة بالضغط بثق	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.81 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة الديورومتر	77	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	12.8 MPa	1856.49 psi	ASTM D412
استطالة الشد	200 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	15 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.