Viton® F-601C

المصنع	DuPont Performance Polymers	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Viton® F-601C هو منتج مطاط فلوري. يمكن معالجته عن طريق القولبة بالضغط أو قولبة نقل الراتنج وهو متاح في أوروبا أو أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الختم. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية، أسود الكربون، مقاومة للتآكل، تحرر جيد من القالب، مقاومة للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون (30%)	-	-
الميزات	مقاوم للحمض	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاوم للفطريات	-	-
	مقاومة البنزين	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	نفاذية غاز منخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأكسدة	-	-
الاستخدامات	أختام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	ورقة	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.91 g/cm³	-	ASTM D792
الكثافة الظاهرية	1.91 g/cm³	-	ASTM D1895
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	7.17 MPa	1039.92 psi	ASTM D412
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	ASTM D412
استطالة الشد	190 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	41 %	-	ASTM D395

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت إزالة القالب		-	-
	10 min	-	-
	1400 min	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.