# Varcum 29008

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Durez Corporation | **الفئة** | Phenolic |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Varcum 29008 عبارة عن راتنج فينولي صلب غير متفاعل بالحرارة، ومستبدل بالألكيل، ويتم توفيره على شكل قشور. مادة لاصقة لمطاط الكلوروبوتيل في الجدار الجانبي الأبيض ومركبات البطانة الداخلية للإطارات. مادة لاصقة لـ SBR، والبوتيل والمطاط الصناعي الآخر. يوصى به لإنتاج ورنيشات راتنجية زيتية عالية الجودة. يمكن استخدامه مباشرة، أو للمزج مع راتنجات الألكيد. يمكن استخدام الورنيشات المصممة باستخدام هذا الراتينج كمركبات في مينا مصبوغة. لا يوصى به للمينا البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة جدًا. لا يحتوي على أي عوامل تعديل وهو مناسب للاستخدام مع أي من الزيوت المجففة النموذجية المستخدمة في تركيبات الورنيش. خصائص جيدة لمنع الغاز. تُظهر الورنيشات خصائص تجفيف ممتازة وللأغشية المجففة مقاومة استثنائية للقلويات والماء. للحصول على تحكم مثالي، يوصى باستخدام طبخات الورنيش من النوع المشتت.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة<br>خلط | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | رقائق | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **اللون** | | - | Internal Method |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **نقطة التليين** | 130 °C | 266.0 °F | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.